

Reinigings- en onderhoudsvoorschrift TG Lining Blinkink ribbels, noppen en trapmarkeringen

Een gedegen onderhoudsprogramma vanaf oplevering van de Blinkink geleideroute en/of trapmarkeringen is noodzakelijk. Wanneer de frequentie van het reinigen is afgestemd op het gebruik van de vloer zal de geleideroute en/of trapmarkering de functionaliteit blijven behouden, in het bijzonder wat betreft de contrastwaarde. De vloer oogt ook representatiever.

De Blinkink geleideroute en trapmarkering is bestemd voor en bestand tegen voetgangersverkeer. Mechanische puntbelasting, zoals bijvoorbeeld kauwgomsteken met een krabber of plaatsen van zwaar materieel op de route tot beschadigingen zal leiden. Mocht dit toch onverhoopt zijn gebeurd neem dan contact op met TG Lining zodat de route tijdig kan worden hersteld en de route zijn functionaliteit behoudt. Tip: neem een post voor het periodiek onderhoud op in het grotere onderhoudsplan.

Recent aangebrachte Blinkink geleideroutes en/of trapmarkeringen kunnen 72 uur na aanbrengen nat worden gereinigd. De hechtlaag bindt zich binnen die periode aan de ondergrond en zo is er minder kans op 'inloopvuil' tussen de hechtlaag en de ondergrond.

Vervuiling is onder te verdelen in een aantal soorten. De gemiddelde verhouding van het aanwezige vuil is als volgt:

- Los vuil: circa 80%
- Aangehecht vuil: circa 15%
- Sterk aangehecht vuil: circa 5%

Wijze van reinigen

1. Een goede reiniging begint altijd met verwijdering van het losse vuil. Verwijder het losse vuil van de vloer d.m.v. een droge stofwisser, bezem of stofzuiger.
2. Gebruik een licht alkalisch reinigingsmiddel* dat voldoet aan de volgende eisen:
 - Niet zeep- of polymeer houdend
 - Laagschuimend
 - pH-waarde tussen de 7 en 13, in onverdunde vorm
 - Niet of weinig loog houdend

Wanneer een product wel zeep- of polymeer houdend is dan zal er een dun laagje (residu) op de vloer achterblijven. Dit laagje bevat zeep en zal snel weer vuil aantrekken waardoor de vloer dus weer vies (en ook gladder) wordt.

NB. dit betreft een reinigingsadvies voor Blinkink; controleer zelf of de reiniging van de ondergrond op dezelfde manier kan worden uitgevoerd.

3. Meng het reinigingsproduct met een maatbeker in de voorgeschreven verhouding met water.
4. Gebruik een microvezel vlakmop om de vloer te moppen.
Het voordeel van een microvezel vlakmop is dat het vuil echt wordt meegenomen en dus van de markeringen verwijderd wordt. Dit in tegenstelling tot een gewone mop die het vuil verplaatst en veel water en vuil op de vloeren achterlaat. Reinig zoveel mogelijk in de looprichting van de geleidelijnen.

NB. Maak geen gebruik van een boen- of schrobmachine, omdat de (vaak roterende) borstels en de waterzuiger van de machine een vlakke ondergrond vereist. Bij gebruik van de machine bestaat de kans dat ribbel of nop eraf gedrukt wordt.

5. Verschoon regelmatig het water.
6. Probeer erop toe te zien dat de vloer zolang deze nog nat is zo min mogelijk wordt belopen.

Vragen?

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
Nederland
+31 (0)72 50 70 153
verkoop@tglining.nl
www.tglining.nl